



HIDROPRIME-STOP

ADITIVO EM PÓ PARA HIDROFUGAÇÃO DE ARGAMASSAS DE ALVENARIA DE REBOCO FEITAS EM OBRA

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

HID01001 (1Kg)
HID01002 (Caixa 15 sacos x 1Kg)

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO

Aditivo em pó para hidrofugação de argamassas de alvenaria de reboco feitas em obra, que permite criar uma barreira à penetração da água e ao mesmo tempo deixa os materiais respirarem.



Hidrofugante de Argamassas de Alvenaria de Reboco

PROPRIEDADES

Este aditivo confere à argamassa propriedades hidrofugantes, ou seja, permite criar uma barreira à penetração da água e ao mesmo tempo deixa os materiais respirarem (permite a troca de vapor de água).

COMPOSIÇÃO

Elementos hidrofugantes e cargas minerais em pó.

SUORTE

Não aplicável

PREPARAÇÃO DO SUORTE

Não aplicável

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES

Não aplicável

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Misturar HIDROPRIME-STOP com o cimento na betoneira, até que a mistura esteja homogénea.
- Juntar seguidamente a areia e a água.
- O doseamento é o seguinte: 1 saco de 1kg de HIDROPRIME-STOP por cada 35kg de cimento.
- Garantir que o suporte é adequado para receber a argamassa, que se encontra limpo e isento de poeiras, óleos e descofrantes e que está consolidado.
- O doseamento ligante/cargas/água deve obedecer às boas práticas de confecção da argamassa.

DADOS TÉCNICOS

Temperatura de utilização: de 5° C a 35° C

Cor: Branco

Inflamabilidade: Não inflamável.

Peso específico (kg/dm³): 0,620 kg/dm³

Valores típicos atingidos com esta dosagem: absorção de água por capilaridade; permeabilidade ao vapor de água (ver ficha técnica do reboco Primefix - Primeplaster-E)

Embalagem: Saco de 1 Kg; Caixa de 15 kg (15 sacos de 1 Kg)

Conservação: 1 ano em embalagem original fechada e ao abrigo da humidade.

ESTES RESULTADOS FORAM OBTIDOS EM LABORATÓRIO, EM CONDIÇÕES NORMALIZADAS E PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE APLICAÇÃO.

primefix®

Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Aguim
Anadia - Portugal
Tel. +351 231 516 371
Tlm. +351 918 454 651
Fax. +351 231 516 381
info@primefix-technik.com
www.primefix-technik.com

DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE SE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NÃO FOREM RESPEITADAS.
É OBRIGATÓRIA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.