



PRIMEGYPSUM-SLIM

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

GES02001, GES02006, BRI02048

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO

GESSO DE APLICAÇÃO MANUAL PARA INTERIORES, TIPO C6/20/2 INDICADO PARA O ACABAMENTO DE PAREDES E TETOS, HABITUALMENTE REVESTIDOS COM MASSAS À BASE DE GESSO, MANUAIS OU PROJETADAS, REBOCOS DE CIMENTO OU CIMENTO/CAL.



CONFORTABILIDADE



PROTEÇÃO AO FOGO



ISOLAMENTO TÉRMICO



ALTO RENDIMENTO



BRANCURA

PROPRIEDADES

MASSA DE ACABAMENTO DE EFEITO LISO À BASE DE GESSO. COR BRANCA.

COMPOSIÇÃO

PRODUTO COMPOSTO POR GESSO, CARGAS MINERAIS E ADITIVOS ESPECÍFICOS.

SUORTE

- REBOCOS À BASE DE GESSO
- REBOCOS DE CIMENTO/CAL DEVIDAMENTE CURADOS
- OUTROS SUPORTES, CONSULTAR A PRIMEFIX.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- O SUPORTE DEVE DE ESTAR SECO, ISENTO DE PRODUTOS PULVERULENTOS, SAIS E GORDURAS;
- SOBRE OUTROS PRODUTOS À BASE DE GESSO, RECOMENDA-SE A SUA APLICAÇÃO LOGO APÓS O TEMPO RECOMENDADO PARA O ENDURECIMENTO DESTES;
- SOBRE REBOCOS COM BASE EM CIMENTO E CAL/CIMENTO, RECOMENDA-SE QUE OS SUPORTES ESTEJAM COMPLETAMENTE ENDURECIDOS E SECOS NA ALTURA DE APLICAÇÃO DA MASSA DE ACABAMENTO;
- EM SUPORTES MUITO LISOS OU COMPACTOS, DEVE-SE PICAR/RASPAR A SUPERFÍCIE OU APLICAR UM PRIMÁRIO;

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES

- TER EM CONTA QUE PARA UMA CORRETA ADERÊNCIA, A CAMADA DE ACABAMENTO TEM QUE SER REALIZADA ANTES QUE A PRIMEIRA TENHA ENDURECIDO COMPLETAMENTE;
- NÃO JUNTAR OUTRAS MATÉRIAS OU ADITIVOS QUE PODERÃO COMPROMETER O BOM DESEMPENHO DO PRODUTO;
- LIMPAR AS FERRAMENTAS DE TRABALHO ANTES DE CADA APLICAÇÃO;
- UTILIZAR ÁGUA LIMPA COM UMA TEMPERATURA ENTRE 5° C E 30° C;
- ANTES DE INICIAR O REVESTIMENTO, A COBERTURA DO EDIFÍCIO JÁ DEVERÁ ESTAR TERMINADA E TER ÓTIMAS CONDIÇÕES DE VENTILAÇÃO. AS PAREDES E TECTOS NÃO DEVEM ESTAR SUJEITAS A UMA HUMIDADE RELATIVA HABITUAL SUPERIOR A 70%.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- DEITAR O PRODUTO LENTAMENTE ATÉ COBRIR A ÁGUA POR COMPLETO (SATURAÇÃO ENTRE 65 - 70% DE ÁGUA). RELAÇÃO DA MISTURA: 11,3L DE ÁGUA/ SACO DE 25KG.
- DEIXAR REPOUSAR 3 A 5 MINUTOS E CONTINUAR A AMASSAR COM A AJUDA DE UM MISTURADOR ELÉTRICO LENTO ATÉ OBTER UMA MASSA HOMOGÊNEA, DE ASPECTO DENSO E SEM GRUMOS.
- APLICAR COM UMA TALOCHA METÁLICA (LIÇOSA), EM VÁRIAS DEMÃOS (1 A 3 CAMADAS), EM FUNÇÃO DO NÍVEL DE ACABAMENTO DESEJADO.



PRIMEGYPSUM-SLIM

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO: INTERIOR

TEMPERATURA PARA A APLICAÇÃO: 5° C A 30° C

TEMPO DE TRABALHABILIDADE: 2 A 3 HORAS (CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS)

QUANTIDADE DE ÁGUA: 65 - 70 %

GRANULOMETRIA: ≤ 0,2 mm

RENDIMENTO APROXIMADO: ≈ 1,2 kg/m² x mm DE ESPESSURA

ESPESSURA RECOMENDADA: 1MM A 3 mm

COR: BRANCA

APRESENTAÇÃO: SACOS DE PAPEL DE 25 KG; PALETE DE 1200 Kg (48 UNIDADES)

CONSERVAÇÃO: ARMAZENAR EM LOCAL SECO E VENTILADO, NA EMBALAGEM ORIGINAL FECHADA.

DADOS DE MARCAÇÃO CE



PRODUTO: PRIMEGYPSUM-SLIM

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: GES02001, GES02006, BRI02048

UTILIZAÇÃO: GESSO DE APLICAÇÃO MANUAL PARA INTERIORES, TIPO C6/20/2, INDICADO PARA O ACABAMENTO DE PAREDES E TECTOS, HABITUALMENTE REVESTIDOS COM MASSAS À BASE DE GESSO, MANUAIS OU PROJECTADAS, REBOCOS DE CIMENTO OU CIMENTO/CAL.

NORMA DE REFERÊNCIA: EN 13279-1:2008

SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 4

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: PQ05_01

FABRICANTE: NIF - A-28646735

DISTRIBUIDOR: PRIMEFIX – COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS
3780-244 AGUIM - ANADIA - PORTUGAL

| CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS | DESEMPENHO | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 13279-1:2008 | |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------------------|
| REAÇÃO AO FOGO | Classe A1 | MÉTODOS DE ENSAIO | DECISÃO DA COMISSÃO 96/603/EC |
| ISOLAMENTO ACÚSTICO A SONS AÉREOS | NPD | | EN ISO 140-3 EN ISO 717-1 |
| RESISTÊNCIA TÉRMICA | NPD | | EN ISO 6946:2007 |
| ÍNDICE DE PUREZA | 80% | | |

OS DADOS TÉCNICOS APRESENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO. A DATA DE PRODUÇÃO, O TEMPO DE VIDA ÚTIL, AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE APLICAÇÃO E DE SEGURANÇA SÃO MENCIONADOS NA EMBALAGEM E/OU NA FICHA TÉCNICA E/OU NA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.

primefix®

Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Aguim
Anadia - Portugal
Tel. +351 231 516 371
Tlm. +351 918 454 651
Fax. +351 231 516 381
info@primefix.pt
www.primefix.pt

DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE SE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NÃO FOREM RESPEITADAS. É OBRIGATÓRIA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.